

Lackierfolie HDPE
masking sheeting HDPE
film de marouflage HDPE

Nr. No. No.	Eigenschaft Properties Caractéristiques	Einheit Measuring Unit Unité de Mesure	Meßwert Value Valeur	Meßmethode Measuring Method Méthode de Mesure
1	Dichte density Densité	g / cm ³	0,95	<i>in Anlehnung an following suivant</i> DIN EN 1183
2	Dicke Thickness Epaisseur	µm	nach Bestellung as ordered selon commande	<i>in Anlehnung an following suivant</i> GPA (Thicknessprofile)
3	Zugfestigkeit längs Tensile Strength <i>machine direction</i> Résistance à la traction <i>direction extrusion</i>	N / mm ²	70	<i>in Anlehnung an following suivant</i> ASTM D 882
4	Zugfestigkeit quer Tensile Strength <i>transverse direction</i> Résistance à la traction <i>direction transversal</i>	N / mm ²	28	<i>in Anlehnung an following suivant</i> ASTM D 882
5	Bruchdehnung längs Elongation at break <i>machine direction</i> Allongement à la rupture <i>direction extrusion</i>	%	422	<i>in Anlehnung an following suivant</i> ASTM D 882
6	Bruchdehnung quer Elongation at break <i>transverse direction</i> Allongement à la rupture <i>direction transversal</i>	%	893	<i>in Anlehnung an following suivant</i> ASTM D 882
7	Dart Drop Dart drop Résistance au Claquage	g/µm	3,45	<i>in Anlehnung an following suivant</i> ASTM 1709-91
8	Abmessung und Ausführung Dimension and Design Dimension et Version		nach Bestellung as ordered selon commande	

Lackierfolie HDPE
masking sheeting HDPE
film de marouflage HDPE

HINWEISE ZUR LAGERUNG UND ANWENDUNG INDICATIONS FOR STORAGE AND APPLICATION MENTIONS CONCENANT STOCKAGE ET APPLICATION		
a)	Lagerzeit storage time temps de stockage	ab Lieferdatum 12 Monate 12 months from delivery date à partir de la date de livraison 12 mois
b)	Lagertemperatur storage temperature température de stockage	+ 20° C / ± 10° C
c)	Relative Luftfeuchtigkeit relative humidity (RH) humidité relative	30 - 90 %
d)	Lagerung storage stockage	in geschlossenen Räumen in closed rooms dans un espace fermé
e)	Einwirkung von UV-Strahlung exposure to UV-radiation exposition aux UV	ist zu vermeiden to avoid à éviter

Diese technische Information erfolgt nach bestem Wissen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Die aufgeführten Richtwerte sind Mittelwerte und stellen keine garantierte Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Diese Erklärung beschränkt sich auf das Material, wie es den Hersteller verlässt und umfasst nicht die gegebenenfalls durch nachfolgende Verarbeitungsschritte und/oder Handlungsschritte vorgenommenen Veränderungen.

This technical information has been given to the best of our knowledge. The above mentioned standards are average values and no granted assurance of special properties. This statement is limited to the material, in the state as it leaves the manufacturer and does not include possible modifications by conversion and/or handling after dispatch.

Cette information technique a lieu en toute état de cause et est conforme à notre état de connaissance actuel. Les valeurs indicatives mentionnées ci-dessus sont des valeurs moyennes et ne représentent pas une assurance garantie de certains caractéristiques. Cette déclaration se limite aux produits dans l'état ou ils délaissent le producteur et n'englobe pas d'éventuelles modifications dues à des traitements ou manutentions ultérieurs.